




☆ 関西金属株 より販売開始！

☆ 関西唯一の CB156 丸棒 在庫販売！

☆ 黄銅棒・加工品(5軸加工・鍛造・鑄造等)も承ります！

お客様相談窓口 ☎06-6791-7547

● 切り屑処理性



● 機械的性質

切削用アルミ合金の種類と機械的性質

合金系	材質	鉛量 (mass%)	機械的性質			切り屑 処理性	表面 処理性	耐食性	高温における 靱性
			引張強さ(N/mm ²)	耐力(N/mm ²)	伸び(%)				
2000系 鉛フリー材	CB156-T8	-	420	320	15	◎	△	△	○~△
	CB256-T8	-	440	330	15	○	△	△	◎
2000系 従来材	2011-T8	0.6	440	330	15	◎	△	△	○
	2017-T4	-	440	275	20	△	△	△	◎

※◎:非常に良い ○:良い △:やや悪い ×:悪い

関西金属株式会社

大阪営業所
〒547-0001 大阪市平野区加美北 5-11-20 Tel 06-6791-7547 Fax 06-6791-2593

www.kansai-kinzoku.jp

お問い合わせ ☎ info@kansai-kinzoku.jp

化学成分

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Pb	Bi	Sn	Al	備考
CB156	0.4 以下	0.7 以下	4.5 ~6.0	—	—	—	0.3 以下	—	—	Bi+Sn =0.9~2.3		bal.	鉛フリー、錫添加
CB256	0.4 以下	0.7 以下	4.5 ~6.0	—	—	—	0.3 以下	—	—	0.6 ~1.8	—	bal.	鉛フリー、錫フリー
2011	0.4 以下	0.7 以下	5.0 ~6.0	—	—	—	0.3 以下	—	0.2 ~0.6	0.2 ~0.6	—	bal.	鉛添加
2017	0.2 ~0.8	0.7 以下	3.5 ~4.5	0.4 ~1.0	0.4 ~0.8	0.1 以下	0.25 以下	0.15 以下	—	—	—	bal.	一般材

標準在庫品 (材質/調質 : CB156-T8)

外径(φ mm)	外径公差(mm)	長さ(mm)	重量約(k g/本)	数量約(本数/束)
5.0	+0/-0.040	2500	0.14	182
6.0			0.20	125
8.0			0.35	70
10.0	+0/-0.056		0.55	45
12.0			0.80	30
13.0			0.93	25
15.0	+0/-0.070		1.25	20
16.0			1.41	18
18.0			1.79	14
19.0			2.00	13
20.0			2.22	11
21.0			2.44	10
22.0			2.68	9
23.0	+0/-0.098		2.93	8
24.0			3.19	8
25.0		3.47	7	
26.0		3.74	7	
27.0		4.03	6	
28.0	+0/-0.140	4.34	6	
30.0		5.00	5	
32.0		5.69	5	
34.0	+0/-0.140	6.42	4	
35.0		6.79	4	
40.0		8.86	3	
45.0		11.22	2	

*上記寸法以外、他材質も是非お問い合わせ下さい。 (～Φ150まで製作可能)

*(株)UACJ 押出加工 名古屋製作所 (旧(株)住軽テクノ名古屋製作所) の製品

関西金属株式会社

大阪営業所

〒547-0001 大阪市平野区加美北 5-11-20 Tel 06-6791-7547 Fax 06-6791-2593

www.kansai-kinzoku.jp

お問い合わせ ☎ info@kansai-kinzoku.jp

KK70405102ver.1.2